

**ABOLIT PRIMER UGNSTORKANDE**

Vattenburen ugnstorkande grundfärg.

PRODUKT BESKRIVNING

Färgtyp Abolit Primer är en vattenburen ugnstorkande grundfärg med mycket goda rostskyddsegenskaper. Har bra beständigheten mot oljor och alkalier och mycket god vidhäftning mot stål och gjut-gods.

Användning Metallobjekt för såväl inom- som utomhusbruk.

Kulör Enligt kundönskemål

Glans Halvmatt.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Alkyd - Aminoharts.
Pigment Organiska och oorganiska samt fyllnadsmedel och aktivt rostskyddspigment.
Lösningsmedel Vatten och glykoleter.
Torrhalt Ca 51 vikt-%, 35 volym-%
Leveransviskositet 100-120 s, Din Cup 4.
Densitet 1,30 g/cm³.
Lagringstid 6 mån (Obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Förbehandling Noggrann rengöring och avfettning.

Applicering Konventionell-, högtrycks- och elektrostatssprutning.
(Obs! Speciell utrustning vid elstatssprutning)

Appliceringsvisk.

Konv.sprutning	30 - 60	s. Din Cup 4.
Elstatssprutning	30 - 60	s. Din Cup 4.
Varmsprutning	60 - 80	s. Din Cup 4.
Högtryckssprutning	80-100	s. Din Cup 4.

Förtunning Vatten, (OBS! endast några få % behöver tillsättas).

Rek. filmtjocklek Torrfilm 30-40 µm.

Sträckförmåga 10,0 m²/l (teoretiskt vid en medelfilmtjocklek av 35 µm).

Torktid Ugnstorkning:

Avluftning	ca 20 min.
Temperatur	170°C.
Tid	15 min.

Temperaturen avser godstemperaturen.

Systemuppbyggnad Används som rostskyddsgrundfärg i system med ugnslacker.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 3 2009.03

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.