

ABOLIT UGNSLACK

Vattenburen ugnstorkande färg.

PRODUKTBEKRIVNING

Färgtyp Abolit Ugnslack är en vattenburen ugnstorkande färg med mycket goda rostskyddsegenskaper. Har bra beständigheten mot oljor och alkalier och mycket god vidhäftning mot stål, gjutgods och aluminium.

Användning Metallobjekt för såväl inom- som utomhusbruk.

Kulör Enligt kundönskemål.

Glans Valfri. (matt till blank)

TEKNISKA DATA

Bindemedel Alkyd - Melaminharts.

Pigment Organiska och oorganiska samt i vissa fall fyllnadsmedel och aktivt rostskyddspigment.

Lösningsmedel Vatten och glykoleter.

Torrhalt Ca 50 vikt-%, 36 volym-% (Avser vit kulör).

Leveransviskositet 100-120 s, Din-Cup 4.

Densitet 1,26 g/cm³. (Avser vit kulör).

Lagringstid 6 mån (Obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Förbehandling Noggrann rengöring och avfettning.

Applicering Konventionell-, högtrycks- och elektrostatsprutning.

Appliceringsvisk.	Konv.sprutning	30 - 60	s. Din-Cup 4
	Elstatsprutning	30 - 60	s. Din-Cup 4
	Varmsprutning	60 - 80	s. Din-Cup 4
	Högtryckssprutning	80-100	s. Din-Cup 4

Förtunning Vatten, (OBS! endast några få % behöver tillsättas).

Rek. filmtjocklek Torrfilm 30-40 µm.

Sträckförmåga 10,3 m²/l (teoretiskt vid en medelfilmtjocklek av 35 µm).

Torktid Ugnstorkning:

Avluftning	ca 20 min.
Temperatur	160°C.
Tid	20 min.

Temperaturen avser godstemperaturen.

Systemuppbyggnad Abolit kan både appliceras som enskiktsfärg och som toplack på konventionell eller vattenburen primer.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 3 2009.03