



# TEKNISKT DATABLAD

## BANTAL

Lufttorkande nitrocellulosa-kombinationsfärg.

---

### PRODUKTBEKRIVNING

**Färgtyp** Bantal är en mycket snabbtorkande kombinationsfärg på nitrocellulosabas. Kan med gott resultat användas för enskiktsslackering och ger god vidhäftning mot metallytor.

**Speciella egenskaper** Beständig mot varma smörj- och hydrauloljor.  
Beständig mot dieselolja.

**Användning** Metallobjekt för inomhusbruk.

**Kulör** Valfri.

**Glans** Blank, halvblank och matt.

---

### TEKNISKA DATA

**Bindemedel** Nitrocellulosa - alkyd.

**Pigment** Oorganiska och organiska pigment.

**Lösningsmedel** Aromater och estrar.

**VOC-tal** 655 g/lit

**Torrhalt** 37 vikt-%, 25 volym-% (avser blank vit kulör).

**Leveransviskositet** Ca 120 s, Din-Cup 4.

**Densitet** 1,03 g/cm<sup>3</sup> (avser blank vit kulör).

**Lagringstid** 12 mån (Obruten förpackning, +20°C.)

---

### ANVÄNDNINGSDATA

**Förbehandling** Noggrann rengöring och avfettning.

**Applicering** Konventionell sprutning. Doppning.

**Appliceringsvisk.** Konv. sprutning 20-25 s, Din-Cup 4.  
Doppning 25-30 s, Din-Cup 4.

**Förtunning** 00191X013.

**Rek. filmtjocklek** Torrfilm 20 µm.

**Sträckförmåga** 12,5 m<sup>2</sup>/l (teoretiskt vid en medelfilmtjocklek av 20 µm).

**Torktid** Lufttorkning (20°C, 60% rel. fuktighet):

Dammtorr 10 min.

Hanterbar 1 tim.

**Systemuppbyggnad** Lämplig för enskiktsslackering.  
Vid högre krav, grundmåla med Wede Primer STeller Wede Shopprimer.

---

### SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

---

Version 3 2006.11

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.