

GRANUWEX
Vattenburen texturfärg

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Granuwex är en vattenburen texturfärg för utvändigt bruk. Används på grundmålade stål- eller galvaniserade ytor.

Användning För målning av produkter där en grov putsliknande yta önskas.

Kulör Enligt kundönskemål.

Glans Halvmatt; ca 20 enheter, enl. Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Akrylatdispersion
Pigment Oorganiska pigment samt mineraliska fyllnadsmedel och ballastmaterial.

Lösningsmedel Vatten och glykoleter.

VOC-tal 14 g/lit

Torrhalt Ca 57 volym-%, beräknad.

Leveransviskositet Tixotrop

Densitet Ca 1,7 g/cm³, beroende på kulör.

Lagringstid 6 månader (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Förbehandling Järn- och zinkytor bör vara grundade med lämplig grundfärg.

Applicering Sprutas med strukturspruta.

Förtunning Vatten.

Rek. filmtjocklek Torrfilm 150-300 µm.

Sträckförmåga Ca 1,0-1,2 kg / m² praktisk förbrukning vid en medelfilmtjocklek av 200 µm.

Torktid Lufttorkning (20°C, 60% rel. luftfuktighet):

Dammtorr	ca 45 min
Hanterbar	ca 2 tim.
Brukstorr	ca 5 tim.

Forcértorkning: Avluftning 5-10 min.
Temperatur 60°C.
Tid 30 min.

Temperaturen avser godstemperaturen.

Systemuppbyggnad Granuwex är lämplig att användas i kombination med lufttorkande grundfärger för metall. T ex Wedekryl Primer ST eller Wede primer ST.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Moder:

Version 2 2008.01 sid.1

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.