

**WEBAL UGNSLACK**

Ugnstorkande halvmatt lackfärg

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Webal Ugnslack är en ugnstorkande lackfärg med mycket god vidhäftning till stål, aluminium och förzinkat.

Speciella egenskaper Webal Ugnslack har god flexibilitet och repfasthet.

Användning Metallprodukter för såväl inom- som utomhusbruk.

Kulör Brytbaser, ingår i Wedemix brytsystem.

Glans Halvmatt 20-25 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Alkyd- och karbamid/melaminharts.

Lösningsmedel Aromater, alkoholer och estrar.

VOC-tal 480 g/lit.

Torrhalt 48 volym-%.

Leveransviskositet 80 - 90 sekunder Din-Cup 4.

Densitet 1,24.(vit färg)

Lagringstid 1 år (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Förbehandling Noggrann rengöring och avfettning.

Applicering Kall- och varmsprutning. Elektrostatisk och högtryckssprutning.

Appliceringsvisk Kallsprutning 20 - 25 s, Din-Cup 4

Elstatsprutning 20 - 25 s, Din-Cup 4

Varmsprutning 30 - 35 s, Din-Cup 4

Högtryckssprutning 30 - 35 s, Din-Cup 4

Förtunning 00102X005.

Rek. filmtjocklek Torrfilm 35 µm.

Sträckförmåga 13,8 m²/l (teoretiskt) vid en medelfilmtjocklek av 35 µm.

Torktid Ugnstorkning

Avluftning 5-10 min.

Temperatur: 140°C 160°C 170°C

Tid: 30 min. 20 min 15 min.

Temperaturen avser godstemperaturen.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 1 2008.03

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.