

**WEDE-SHOPPRIMER**
Vinylhartsbaserad grundfärg

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Wede-Shopprimer är en 1-komponent snabbtorkande grundfärg på vinylhartsbas med mycket god vidhäftning till stål zink och aluminium. Den är med sin snabba torktid rationell och lämplig som vidhäftningsgrund.

Användning Som vidhäftningsförbättrande och korrosionsskyddande grundfärg. Lämplig som grundfärg under Weduren Lackfärg.

Kulör Grå.

Glans Matt; 3 - 6 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Modifierad vinylharts.
Pigment Aktiva rostskyddspigment samt organiska och oorganiska fyllnadsmedel och pigment.

Lösningsmedel Alkoholier och aromater.

Torrhalt 20 volym-%.

VOC-tal 683 g/lit

Leveransviskositet 45 sek. Din-Cup 4.

Densitet 1,02 g/cm³.

Lagringstid 6 mån. (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Förbehandling Noggrann rengöring och avfettning.

På rostigt gods: Blästring till Sa 2 1/2.
Konventionell- och högtryckssprutning.

Applicering Konv. sprutning 25 - 30 sek.

Högtryckssprutning 45 sek.

Förtunning Förtunning 00172X004.

Rek. filmtjocklek Torrfilm 20 µm.

Sträckförmåga 10,0 m²/l (teoretiskt vid en medelfilmtjocklek av 20 µm).

Torktid Lufttorkning (20°C, 60% rel. fuktighet):
Övermålningsbar ca 15-20 min.
Genomtorr ca 20 min.
Forcértorkning: Avluftning ca 2 min.
Temperatur max 120°C.
Tid 5-10 min.

Temperaturen avser godstemperaturen.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Moder: 41141T400

Version 4 2009-03

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.