

WEDEKRYL PT 50
Vattenburen enskiktsfärg

PRODUKTBEKRIVNING

Färgtyp Wedekryl PT är en vattenburen lufttorkande enskiktsfärg. Kan användas som enskiktsfärg eller i kombination med lämplig primer. Har mycket god vidhäftning mot stål, zink och aluminium

Användning Färdigmålning av produkter för såväl inom- som utomhusbruk.

Kulör Enligt kundönskemål

Glans Halvblank; ca 50 enheter, enl. Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Modifierad akrylatdispersion
Pigment Organiska, oorganiska och fyllnadsmedel samt aktiva korrosionsskyddspigment.

Lösningsmedel Vatten och glykoleter.

VOC-tal 46 g/lit

Torrhalt Ca 38 volym-%, beräknad.

Leveransviskositet Svagt tixotrop

Densitet 1,18 g/cm³ (varierar beroende på kulör)

Lagringstid 6 månader (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Förbehandling Noggrann rengöring och avfettning.

Applicering Konventionell- och högtryckssprutning samt doppmålning.

Förtunning Vatten.

Rek. filmtjocklek Torrfilm 40-80 µm.

Sträckförmåga Ca 6,3 m²/l (teoretiskt vid en medelfilmtjocklek av 60 µm).

Torktid Lufttorkning (20°C, 60% rel. luftfuktighet):

Dammtorr	ca 45 min
Hanterbar	ca 2 tim.
Brukstorr	ca 5 tim.

Forcértorkning:	Avluftning	5-10 min.
	Temperatur	60°C.
	Tid	30 min.

Temperaturen avser godstemperaturen.

Systemuppbyggnad Wedekryl PT kan användas i kombination med de flesta typer av lufttorkande grundfärger för metall.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2009.03