

WEDEKRYL TX30
Vattenburen texturfärg

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Wedekryl TX30 är en vattenburen lufttorkande texturfärg, för färdigmålning av metallprodukter. Ger en hård och slitstark yta. Avsedd att användas tillsammans med grundfärg. Kan användas inomhus som enskiktsfärg. Har godhäftning till stål och förzinkat.

Användning För målning av produkter där en texturerad yta önskas.

Kulör Enligt kundönskemål.

Glans Halvmatt; 20-30 enheter, enl. Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Modifierad akrylatdispersion
Pigment Organiska, oorganiska och fyllnadsmedel.
Lösningsmedel Vatten och glykoleter.
VOC-tal 88g/lit
Torrhalt Ca 36 volym-%, beräknad.
Leveransviskositet Tixotrop
Densitet 1,14 g/cm³, avser ljusgrå.kulör.
Lagringstid 6 månader (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Förbehandling Noggrann rengöring och avfettning.
Applicering Avsedd för texturmålning/stänksprutning med högtryck eller trycksatt konventionell spruta.

Förtunning Vatten (endast små mängder).

Rek. filmtjocklek Torrfilm 50-100 µm.

Sträckförmåga Ca 5 m²/l (teoretiskt vid en medelfilmtjocklek av 70 µm).

Torktid Lufttorkning (20°C, 60% rel. luftfuktighet):

Dammtorr	ca 45 min
Hanterbar	ca 2 tim.
Brukstorr	ca 5 tim.

Forcértorkning:	Avluftning	5-10 min.
	Temperatur	60°C.
	Tid	30 min.

Temperaturen avser godstemperaturen.

Systemuppbyggnad Wedekryl TX används som topplack i vattenburna system. Lämplig grundfärg är Wedekrylprimer ST.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 1, 2008.11 sid.1