TEKNISKT DATABLAD

WEDESYNT 90
Snabbtorkande syntetisk lackfärg

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp	Wedesynt 90 är en snabbtorkande syntetisk lackfärg med mycket bra glans- och nyanshållning. Har god vidhäftning och ger en hård men samtidigt elastisk film.
Användning	Metallobjekt för såväl inom- som utomhusbruk.
Kulör	Enligt kundönskemål.
Glans	Högblank: 85 - 95 enheter enligt Gardner 60°, eller enligt kundönskemål.

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Alkyd.
Pigment	Organiska och oorganiska.
Lösningsmedel	Aromater
VOC-tal	505 g/lit
Torrhalt	42 volym-% (teoretiskt)
Leveransviskositet	90 -100 s, Din Cup 4
Densitet	Ca 1,17 g/cm³, beroende på kulör.
Lagringstid	12 mån (Obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Förbehandling	Noggrann rengöring och avfettning.		
Applicering	Konventionell sprutning, kall eller varm högtryck. Kan även ställas in för elstatsprutning.		
Appliceringsvisk.	Kallsprutning	20 - 30 s. Din Cup 4	
	Varmsprutning	35 - 50 s. Din Cup 4	
	Högtrycksprutning	60-100 s. Din Cup 4	
	Elstatsprutning	20 - 30 s. Din Cup 4	
Förtunning	00102X005.		
Rek. filmtjocklek	Torrfilm 40µm.		
Sträckförmåga	10,5 m²/l vid en medelfilmtjocklek av 40 µm torr film (teoretiskt).		
Torktid	Lufttorkning (20°C, 60% rel. fuktighet):		
		Klibbfri	ca 45 min
	Forcertorkning	Avluftning	10 min.
		Temperatur	80°C.
		Tid	20 min.
	Temperaturen avser godstemperaturen.		
Övermålbarhet	Inom ca 8 tim. eller efter ca 7 dygn.		
Systemuppbyggnad	Som grundfärg används Wede Primer ST. På aluminium eller förzinkad plåt skall Wede-Shopprimer användas.		

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2006.05

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.

WEDEVÅG FÄRG AB,INDUSTRIGATAN 7,SE-711 72 VEDEVÅG SWEDEN
TELEFON 0581-645 900, FAX 0581-26011 E-POST info@wedevagfarg.se www.wedevagfarg.se