

DUO GRUNDLACK ES 36232X614

2-komponent icke vätande grundlack för elektrostatsprutning.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Duo Grundlack ES är baserad på icke gulnande bindemedel och ger en fyllig yta vid relativt liten påläggningsmängd. Duo Grundlack ES är mycket snabbtorkande med goda slipegenskaper.

Användning Inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Alkyd - Aminohartser - Cellulosaester.
Lösningsmedel Estrar och alkoholer.
VOC-tal 747 g/lit.
Torrhalt 21 vikts-%, 15 volym-%.
Leveransviskositet 40-45 s, DIN-cup 4.
Densitet 0,94
Lagringstid 12 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk. Konventionell sprutning 20-25 s. DIN-cup 4.
Automatsprutning 15-20 s. DIN-cup 4.
Elstatsprutning 20-25 s. DIN-cup 4.
Ridålackering 35-40 s. DIN-cup 4.

Förtunning 00192X015 vid elstat disk; 00192X083 vid elstatsprutning.
00191X060 vid konventionell sprutning.

Tillsatslösning Härdare 09032X061 vid elstatsprutning.
Härdare 09031X071 vid konventionell sprutning.

Blandningsförhållande 3 vol%. Blandningen är obrukbar efter 1 dygn.

Torktid		20°C	50°C
	Slipbar	60 min.	30 min.
	Staplingsbar	2 tim.	1 tim.

Systemuppbyggnad Färdiglackeras med Duolight.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 6 2009.01

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.