

DUOLIGHT

2-komponent gulningsbeständig klarlack
med hög fyllighet.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp

Duolight är en 2-komponent syrahärdande aromatfri klarlack uppbyggd på ett ljushärdigt bindemedel. Duolight ger en fyllig yta vid relativt liten påläggningsmängd.

Användning

Ljusa träslag för inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk. Rekommenderas speciellt till betsade ytor i pastellnyanser samt som överlackering av ljusa pigmenterade ytor.

Glans

5 - 80 enheter enligt Gardner 60°

TEKNISKA DATA

Bindemedel

Alkyd - Aminohartser - Cellulosaester.

Lösningsmedel

Estrar och alkoholer.

VOC-tal

519 g/lit.

Torrhalt

46 vikts-%, 39 volym-%

Leveransviskositet

48 - 50 s, DIN-cup 4.

Densitet

0,96

Lagringstid

6 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk.

Konventionell sprutning	20-25 s. DIN-cup 4.
Högtryckssprutning	25-35 s. DIN-cup 4.
Automatsprutning	15-20 s. DIN-cup 4.
Ridålackering	30-40 s. DIN-cup 4.
Valslackering	30-40 s. DIN-cup 4.

Förtunning

00191X060 alt. 00191X041

Tillsatslösning

Härdare 09031X071.

Blandningsförhållande

9 vikt%;10 vol%. Blandningen är obrukbar efter 1 dygn.

Torktid

	20°C	50°C
Slipbar	1-2 tim	30 min
Staplingsbar	12 tim	2 tim

Systemuppbyggnad

Användes både som grund och topp, alt. grundas med Duo Ljusgrund ES
Högsta rekommenderade påläggningsmängd 300 g/ m².

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 6 2009.01