

## HYDRO GRUNDLACK MG

Vattenburen grundlack

---

### PRODUKTBESKRIVNING

**Färgtyp** Hydro Grundlack MG är en vattenburen grundlack som motverkar missfärgning förorsakad av kvistar.

**Användning** Som grundlack på furu- och granpaneler som sedan skall övermålas med laserande eller täckande toppfärg.

**Kulör** Klar.

**Glans** Halvblank.

---

### TEKNISKA DATA

**Bindemedel** Co-polymer dispersion.

**Lösningsmedel** Vatten.

**VOC-tal** 0 g/lit.

**Torrhalt** 40 vikt-%, 36 volym-%.

**Leveransviskositet** 40 sekunder, Din-Cup 4.

**Densitet** 1,07 g/cm<sup>3</sup>.

**Lagringstid** 6 mån (obruten förpackning, +20°C).

---

### ANVÄNDNINGSDATA

**Applicering** Konventionell sprutning, sprutautomat.

**Appliceringsvisk.** Konventionell sprutning 30 - 40 sek Din-Cup 4.

Sprutautomat 25 - 35 sek Din-Cup 4.

**Förtunning** Vatten

**Torktid** Vid 30-50 g/m<sup>2</sup>:

	20°C	50°C
Hanterbar	30 min	15 min

Högre påläggningsmängd ger längre torktid.

**Systemuppbyggnad** Hydro Grundlack MG används som grundlack i laserande eller täckande system.

---

### KOMPLETTERANDE INFORMATION

**Rengöring** Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

**Förvaring, transport** Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.

**Att observera** Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%.

Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

---

### SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

---

Version 2 2008.05