

HYDRO KOMBI M

Vattenburen akrylatbaserad klarlack.

PRODUKTBEKRIVNING

Färgtyp Hydro Kombi M är en mycket snabbtorkande fyllig och ljusäkta vattenburen klarlack, lämplig både som grund och topp.

Användning Universiellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeriprodukter inomhus. Bra staplingsegenskaper, lämplig för lackeringslinor. Även lämplig för torkning med mikrovågor. Ek och ask kan missfärgas vid höga garvsyramängder.

Glans 5 - 60 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Akrylat-copolymer.
Lösningsmedel Vatten, Glykoleter.
VOC-tal 63 g/liter.
Torrhalt 28 vikt-%, 25 volym-%
Leveransviskositet 30 s, DIN-Cup 4, vid 20°C.
Densitet 1,03.
Lagringstid 6 mån (Obruten förpackning, +20°C)

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering Konventionell sprutning, högtryckssprutning, doppning, ridå.
Appliceringsvisk. Konventionell sprutning ca 20 sek
Högtryckssprutning lev. visk
Doppning lev. visk
Ridå lev. visk

Förtunning Vatten
Rekommenderad påläggningsmängd Grundning 60 - 80 g/m²
Topplackering 70 - 90 g/m²
Torktid 20°C 50°C
Slipbar 2,5 tim. Efter kylning.
Staplingsbar 4-5 tim. Efter kylning.
Forcértorkning Kontakta våra tekniker.
Nedstapling kan ske efter nedsvalning till 30°C

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

Förvaring, transport Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.

Möbelfakta Uppfyller baskrav.

Att observera Förtunnas vid behov med vatten, max. 10%.
Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 3 2008.05