

HYDRO KOMBI RS

Vattenburen akrylatbaserad klarlack.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Hydro Kombi RS är en mycket snabbtorkande, fyllig och ljusäkta vattenburen lack, lämplig både som grund och topp.

Användning Universiellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeriprodukter inomhus. Bra staplingsegenskaper, lämplig för lackeringslinor. Speciellt lämplig för ridålackering. Ek och ask kan missfärgas vid höga garvsyramängder.

Glans 5 - 60 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Akrylat-copolymer.
Lösningsmedel Vatten, Glykoleter.
VOC-tal 94 g/liter.
Torrhalt 32 vikt-%, 28 volym-%
Leveransviskositet 45 s, DIN-Cup 4, vid 20°C.
Densitet 1,04.
Lagringstid 6 mån (Obruten förpackning, +20°C)

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering Konventionell sprutning, högtryckssprutning, ridåapplicering, doppning.

Appliceringsvisk.

Konventionell sprutning	ca 20 sek
Högtryckssprutning	lev. visk.
Ridåapplicering	lev. visk.
Doppning	lev. visk.

Förtunning Vatten

Rekommenderad påläggningsmängd

Grundning	60 - 80 g/m ²
Topplackering	70 - 90 g/m ²

Torktid

	20°C	50°C
Slipbar	2,5 tim.	Efter kylning.
Staplingsbar	4-5 tim.	Efter kylning.
Forcértorkning	Kontakta våra tekniker.	
Nedstapling	kan ske efter nedsvälning till 30°C	

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

Förvaring, transport Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.

Möbelfakta Uppfyller baskrav.

Att observera Förtunnas vid behov med vatten, max. 10%. Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 3 2008.05