

## HYDRO LINE RS

Vattenburen akrylatbaserad lack.

---

### PRODUKTBESKRIVNING

**Färgtyp** Hydro Line RS är en mycket snabbtorkande vattenburen lack med extra hög fyllighet. Lämplig både som grund och topp.

**Användning** Universiellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeriprodukter inomhus. Bra staplingsegenskaper, lämplig för liner. Kan användas på de flesta träslag, även ek. Också lämplig för torkning med mikrovågor.

**Kulör** Klar, eller laserande i önskad kulör.

**Glans** 5 - 60 enheter enligt Gardner 60°.

---

### TEKNISKA DATA

**Bindemedel** Akrylat-copolymer.  
**Lösningsmedel** Vatten, Glykoleter.  
**VOC-tal** 56 g/liter.  
**Torrhalt** 33 vikt-%, 30 volym-%  
**Leveransviskositet** 30 s, DIN-Cup 4.  
**Densitet** 1,03.  
**Lagringstid** 6 mån (Obruten förpackning, +20°C).

---

### ANVÄNDNINGSDATA

**Applicering** Konventionell sprutning, högtryckssprutning och ridå.  
**Appliceringsvisk.** Konventionell sprutning ca 20 sek DIN-Cup 4  
Högtryckssprutning lev. visk  
Ridå lev. visk  
**Förtunning** Vatten  
**Rekommenderad** Grundning 60 - 80 g/m<sup>2</sup>  
**påläggningsmängd** Topplackering 70 - 90 g/m<sup>2</sup>  
**Torktid** 20°C 50°C  
Slipbar 2,5 tim. Efter kylning.  
Staplingsbar 4-5 tim. Efter kylning.

---

### KOMPLETTERANDE INFORMATION

**Rengöring** Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.  
**Förvaring, transport** Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.  
**Möbelfakta** Uppfyller baskrav.  
**Att observera** Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

---

### SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

---

Version 6 2008.05

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.