

HYDRO LUX E

Vattenburen akrylatbaserad klarlack.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp

Hydro Lux E är en mycket snabbtorkande, fyllig och ljusäkta vattenburen lack, avsedd för enskiktsslackering.

Användning

Universellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeri-produkter inomhus. Bra staplingsegenskaper, lämplig för lackeringslinor. Kan användas på de flesta träslag, även ek.

Glans

5 - 60 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel

Akrylat-copolymer.

Lösningsmedel

Vatten, Glykoleter.

VOC-tal

62 g/liter.

Torrhalt

37 vikt-%, 35 volym-%.

Leveransviskositet

34 s, DIN-Cup 4.

Densitet

1,03.

Lagringstid

6 mån (Obruten förpackning, +20°C)

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering

Konventionell sprutning, högtryckssprutning, doppning.

Appliceringsvisk.

Konventionell sprutning ca 20 sek

Högtryckssprutning lev. visk

Doppning lev. visk

Förtunning

Vatten

Rekommenderad

påläggningsmängd

Enskiktsslackering 100 - 120 g/m²

Torktid

20°C 50°C

Slipbar 2,5 tim. Efter kylning.

Staplingsbar 4-5 tim. Efter kylning.

Forcértorkning Kontakta våra tekniker.

Nedstapling kan ske efter nedsvalning till 30°C

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring

Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

Förvaring, transport

Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.

Möbelfakta

Uppfyller baskrav.

Att observera

Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%.

Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 1 2008.05