

HYDRO LUX SR

Vattenburen akrylatbaserad klarlack.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Hydro Lux SR är en mycket snabbtorkande, fyllig och ljusäta vattenburen lack, lämplig både som grund och topp.

Användning Universiellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeri-produkter inomhus. Bra staplingsegenskaper, lämplig för lackeringslinor. Kan användas på de flesta träslag, även ek.

Glans 5-60 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Akrylat-copolymer.
Lösningsmedel Vatten, Glykoleter.
VOC-tal 51 g/liter.
Torrhalt 30 vikt-%, 28 volym-%
Leveransviskositet 30 s, DIN-Cup 4.
Densitet 1,03.
Lagringstid 6 mån (Obruten förpackning, +20°C)

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering Konventionell sprutning, högtryckssprutning, doppning.
Appliceringsvisk. Konventionell sprutning ca 20 sek
Högtryckssprutning lev. visk
Doppning lev. visk

Förtunning Vatten
Rekommenderad påläggningsmängd Grundning 60 - 80 g/m²
Topplackering 70 - 90 g/m²
Torktid 20°C 50°C
Slipbar 2,5 tim. Efter kylning.
Staplingsbar 4-5 tim. Efter kylning.
Forcértorkning Kontakta våra tekniker.
Nedstapling kan ske efter nedsvälning till 30°C

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

Förvaring, transport Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.

Möbelfakta Uppfyller baskrav.

Att observera Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%.
Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 1 2008.05