

HYDRO MAX T

Snabbtorkande slitstark vattenburen klarlack.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Hydro Max T är en fyllig vattenburen klarlack med hög beständighet. Lackfilmen har extra hög nötningsbeständighet. Snabbtorkande och lämplig för industriell lackering. Används både som grund och topp.

Användning Universiellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeriprodukter inomhus. Speciellt formulerad för doppling och korta torktider. Kan användas på de flesta träslag, även ek.

Glans 10 - 80 enheter enl. Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Akrylat-copolymer och polyuretandispersion.
Lösningsmedel Vatten, Glykoleter.
VOC-tal 40 g/liter.
Torrhalt 40 vikt-%, 38 volym-%
Leveransviskositet 28 sek, DIN-Cup 4.
Densitet 1,04.
Lagringstid 6 månader (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering Konventionell sprutning, högtryckssprutning, doppling.
Appliceringsvisk Konventionell sprutning ca 20 sek
Högtryckssprutning lev. visk
Doppling ca 23 sek
Förtunning Vatten.
Rekommenderad påläggningsmängd Grundning 60 - 80 g/m²
Topplackering 70 - 90 g/m²
Torktid 20°C 50°C
Slipbar 2,5 tim. Efter kylning.
Staplingsbar 4-5 tim. Efter kylning.
Forcértorkning Kontakta våra tekniker.
Nedstapling kan ske efter nedsvälning till 30°C

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

Förvaring, transport Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.
Möbelfakta Uppfyller baskrav.
Att observera Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%.
Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 3 2008.05

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.