

UV HYDRO ES 20 HUE 86504-0051

UV-härdande vattenburen klarlack

PRODUKTBESKRIVNING

Lacktyp

UV HYDRO ES 20, HUE 86504-0051, är en mycket fyllig vattenburen klarlack för UV-härdning. Lämplig både som grund och topp. Uppfyller högsta krav på slittålighet och resistens. Fysikaliskt torkande.

Användning

Universellt användbar för möbler, inredningar och andra snickeriprodukter inomhus. Lämplig för ytor med höga krav på slitage och resistens. Speciellt inställd för elektrostatisk lackering.

Glans

20 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel

Akrylharts.

Torrhalt

41 vikts-%.

Leveransviskositet

70 - 75 s, 4 mm bägare.

Densitet

1.05.

Lagringstid

3 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk

Konv. sprutning	20 s till leveransvisk
Sprutautomat	20 s till leveransvisk.
Airless	leveransvisk.
Elektrostatisk sprutning	leveransvisk.

Förtunning

Vatten

Rekommenderad påläggningsmängd

80-120 g/m².

Tork

10 min. 40-60°C

UV-härdning

UV-lampa 80 W/cm (280-360 nm). Bandhastighet 4-8 m/min per lampa. Stapling direkt efter UV-härdning.

System

Används både som grund och topp.

Att observera

Allt efter materialet är provning av den färdiglackerade ytans vidhäftning nödvändig.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 1 2009.04