

KRISTALL SURF HK VIT

Vattenburen surfacer.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Kristall Surf HK, är en snabbtorkande vattenburen surfacer med mycket god fyllighet, bra slipbarhet och goda staplingsegenskaper.

Användning Trä och fiberplattor till möbler, inredningar och andra snickeriprodukter för inomhusbruk. Kristall Surf HK är lämplig för MDF-lackering där god fyllighet eftersträvas.

Kulör Vit

Glans Matt

TEKNISKA DATA

Bindemedel Akrylatpolymer.
Pigment Titandioxid och fyllnadsmedel.
Lösningsmedel Vatten, Glykoleter.
VOC-tal 59 g/liter.
Torrhalt 60 vikt-%, 45 volym%
Leveransviskositet 60 s, Din-Cup 4.
Densitet 1,36.
Lagringstid 6 mån (Obruten förpackning, +20°C)

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering Konventionell sprutning, sprutautomat.
Appliceringsvisk. Konventionell sprutning 30 - 60 sek
Sprutautomat 25 - 35 sek

Förtunning Vatten

Torktid

	20°C	50°C
Hanterbar	1 tim.	30 min
Slipbar	2 tim.	Efter kylning

Systemuppbyggnad Kristall Surf HK, lägges normalt i 2 skikt (90 - 150g/m²) men kan också användas som enskiktsgrund tack vare sin goda fyllighet. Överlackas med vattenburen toppfärg t. ex. Kristall Topp RS eller vattenburen UV.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Rengöring Appliceringsapparaturen skall tvättas med ljummet vatten direkt efter användning. Vid svår nedsmutsning används Hydren rengöringsmedel 99994X001.

Förvaring, transport Får ej transporteras och förvaras vid lägre temp. än +5°C.
Att observera Förtunnas vid behov med vatten, max. 5%.
Påföring får ej ske vid lägre temp. än +18°C.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 3 2008.10