

TEAM SURFACER F VIT 14631V650

2-komponent surfacer lättslipad med mycket god fyllnadsförmåga.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Team Surfacer F är en 2-komponent aromatfri syrahärdande grundfärg med lågt VOC-tal. Team Surfacer F har hög torrhalt, låg lev.visk och fordrar därför mindre spädning och ger mycket fylliga lättslipade ytor.

Användning Trä, board och spånskivor för inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk. Speciellt MDF med frästa spår och kanter.

Kulör Vit.

Glans Matt.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Alkyd - Aminoharts.
Pigment Titandioxid och fyllnadsmedel.
Lösningsmedel Estrar och alkoholer.
VOC-tal 370 g/lit.
Torrhalt 72 vikts-%, 56 volym-%.
Leveransviskositet 21-25 sek. DIN-Cup 6.
Densitet 1,34
Lagringstid 12 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk. Konventionell sprutning 25-30 s. DIN-Cup 4.
Högtryckssprutning 30-40 s. DIN-Cup 4.
Automatsprutning 15-20 s. DIN-Cup 4.

Förtunning 00191X060

Tillsatslösning Härdare 09031X071

Blandningsförhållande: 8 vikt%; 12 vol%. Blandningen är obrukbar efter 1 dygn. I blandning som stått över natt tillsättes ny färg.

Torktid 20°C 50°C
Slipbar 4-6 tim.. 45-60 min.
Staplingsbar 8 tim. 1-2 tim.

Systemuppbyggnad Färdiglackeras med Syrahärdande Lackfärg alternativt Modulen Lackfärg. Bör ej överlackeras med vattenburen toppfärg. Högsta rekommenderade påläggningmängd 400 g/ m².

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 4 2009.01

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.