

UV TOPP IK 5 VIT UB 75905-9320

UV-härdande toppfärg för optiroller.

PRODUKTBESKRIVNING

Lacktyp

UV TOPP IK 5, vit, är en UV-härdande toppfärglack för valslackering med optiroller på UV-grundat material. Genom att produkten UV-härdas erhålles ett mycket snabbt torkförlopp. UV TOPP IK 5 har bra utflytning och ger en mycket fyllig och elastisk yta med hög resistens.

Användning

Valslackering på de flesta trämaterial.

Kulör

Vit, IKEA-vit 5.

Glans

25 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel

Akrylharts.

Torrhalt

99%.

Leveransviskositet

Ca 28 s, 6 mm bägare.

Densitet

1.47.

Lagringstid

3 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk

Valslackering - leveransvisk.

Rekommenderad påläggningsmängd

25-30 g/m².

UV-härdning

UV-lampa 80 W/cm (280-360 nm). Bandhastighet 5 m/min per lampa. Stapling direkt efter UV-härdning.

Systemuppbyggnad

UV-Grund, 1 x 10 g/m²
gelning
UV-Topp, 25-30 g/m²

Att observera

Allt efter materialet är provning av den färdiglackerade ytans vidhäftning nödvändig.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

2009.04