

UV KOMBI 25, UE 73254

UV-härdande valsack.

PRODUKTBESKRIVNING

| | |
|-------------------|---|
| Lacktyp | UV Kombi 25, UE 73254 är en UV-härdande valsack som används både som grund- och topplack. Genom att produkten UV-härdas erhålles ett mycket snabbt torkförlopp. Mycket fyllig och lättslipad. |
| Användning | Möbler och inredningar för inomhusbruk. |
| Glans | ca 25 enheter enl. Gardner 60°. |

TEKNISKA DATA

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Bindemedel | Akrylatharts. |
| Torrhalt | 97 %. |
| Leveransviskositet | Ca 75 s, 6 mm bägare. |
| Densitet | 1.22. |
| Lagringstid | 3 mån (obruten förpackning, +20°C). |

ANVÄNDNINGSDATA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Appliceringsvisk | Valslackering - leveransvisk. |
| Rekommenderad påläggningsmängd | 10-30 g/m ² . |
| UV-gelning | UV-lampa 80 W/cm (280-360 nm). Bandhastighet 15 m/min per lampa. |
| UV-uthärdning | UV-lampa 80 W/cm (280-360 nm). Bandhastighet 5 m/min per lampa. Stapling direkt efter UV-härdning. |
| Systemuppbyggnad | Används både som grund och topp. Mellanslipning är nödvändig. |
| Att observera | Allt efter materialet är provning av den färdiglackerade ytans vidhäftning nödvändig. |

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2009.04