

WEDELINE S

2-komponent täckfärg med utmärkt känslighet, snabbtorkande för korta linor.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp

Wedeline S är en 2-komponent syrahärdande täckfärg med låg formaldehydavspaltning. Wedeline S ger en fyllig slagfast och slitstark yta.

Användning

Trä, board och spånskivor för inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.

Kulör

Vita och brutna kulörer

Glans

20 - 80 enheter enligt Gardner 60°.

TEKNISKA DATA

Bindemedel

Alkyd – Aminoharts - Nitrocellulosa.

Pigment

Titandioxid och fyllnadsmedel.

Lösningsmedel

Estrar och alkoholer.

VOC-tal

399 g/lit, avser vit kulör

Torrhalt

67 vikts-%, 33 volym-%, avser vit kulör

Leveransviskositet

50 - 60 s. DIN-cup 6

Densitet

1,24, avser vit kulör

Lagringstid

12 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk.

Konventionell sprutning	20-25 s. DIN-cup 4
Högtryckssprutning	30-40 s. DIN-cup 4
Automatsprutning	15-20 s. DIN-cup 4
Elstatsprutning	20-25 s. DIN-cup 4
Ridålackering	30-40 s. DIN-cup 4

Förtunning

00191X060
00192X065 vid elstatsprutning

Tillsatslösning

Härdare 09031X071,
09032X061 vid elstatsprutning.

Blandningsförhållande: 9 vikt%; 13 vol%. Blandningen är obrukbar efter 2-3 dygn.

Torktid

	20°C	50°C
Hanterbar	1 tim.	20-40 min.
Staplingsbar	8-12 tim.	3-4 tim.

Systemuppbyggnad

Grundning med Syrahärdande surfacer, UV-grund alternativt Kristall Surfacer MD.

Högsta rekommenderade påläggningsmängd 300 g/ m².

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 2 2009.01

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.