

WEDETT SURFACER TIX VIT 14632V302

2-komponent surfacer lättslipad med god fyllnadsförmåga.

PRODUKTBESKRIVNING

Färgtyp Wedett Surfacer Tix är en 2-komponent aromatfri syrahärdande grundfärg med låg formaldehydavspaltning. Wedett Surfacer Tix är fyllig, har bra täckförmåga och är mycket lättslipad såväl för hand som med maskin.

Användning Trä, board och spånskivor för inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.

Kulör Vit.

Glans Matt.

TEKNISKA DATA

Bindemedel Alkyd – Aminoharts - Nitrocellulosa.
Pigment Titandioxid och fyllnadsmedel.
Lösningsmedel Estrar och alkoholer.
VOC-tal 483 g/lit.
Torrhalt 62 vikts-%, 44 volym-%
Leveransviskositet 150 - 160 s. DIN-cup 4.
Densitet 1,27.
Lagringstid 12 mån (obruten förpackning, +20°C).

ANVÄNDNINGSDATA

Appliceringsvisk.

Konventionell sprutning	25-30 s. DIN-cup 4.
Högtryckssprutning	30-40 s. DIN-cup 4.
Automatsprutning	15-20 s. DIN-cup 4.
Elstatsprutning	25-30 s. DIN-cup 4.
Ridålackering	30-45 s. DIN-cup 4.

Förtunning 00191X060 alt. 00192X062 vid elstatsprutning.

Tillsatslösning Härdare 09031X071alt. 09032X061 vid elstatsprutning.

Blandningsförhållande: 10 vikt%; 13 vol%. Blandningen är obrukbar efter 1 dygn. I blandning som stått över natt tillsättes ny färg.

Torktid

	20°C	50°C
Slipbar	2-4 tim.	30-45 min.
Staplingsbar	6-8 tim.	1-2 tim.

Systemuppbyggnad Färdiglackeras Syrahärdande Lackfärg alternativt Modulen Lackfärg. Bör ej överlackeras med vattenburen toppfärg. Högsta rekommenderade påläggningensmängd 300 g/ m².

SKYDDSFÖRESKRIFTER

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

Version 5 2009.01