

## **WEONAT**

Vattenburen bets för alla träslag.  
Ger ett mer laserat utseende.

---

### **PRODUKTBESKRIVNING**

<b>Lasyrtyp</b>	Vattenburen bets sammansatt av lösliga färgämnen, pigment och bindemedel. Kan användas på alla träslag. På mjuka träslag ex snabbvuxen furu ökar risken för träsvällning. Weonat ger en betsbild som liknar den hos vattenlösliga pulverbetser. Avsedd för inomhusbruk.
<b>Användning</b>	Alla träslag.
<b>Kulör</b>	Standard och specialkulörer.

---

### **TEKNISKA DATA**

<b>Färgämnen</b>	Organiska lösliga färgämnen och organiska pigment.
<b>Lösningsmedel</b>	Vatten och glykoletrar.
<b>Torrhalt</b>	Ca 1 - 10%.
<b>Leveransviskositet</b>	Ca 12 sek. DIN-Cup 4.
<b>Densitet</b>	Ca 1,00.
<b>Lagringstid</b>	12 mån (Obruten förpackning, +20°C.)
<b>Anm.</b>	Värdena för torrhalt och densitet varierar beroende på kulören, varför generella data anges.

---

### **ANVÄNDNINGSDATA**

<b>Applicering</b>	Sprutning, doppning, björning och sköljbetsning.
<b>Appliceringsvisk.</b>	Leveransviskositet.
<b>Torktid</b>	Lackeringsbar efter 3 - 4 timmar vid lufttorkning, + 20°C
<b>Färdiglackering</b>	Överlackas med de flesta av våra lacktyper.

---

### **SKYDDSFÖRESKRIFTER**

För skyddsföreskrifter hänvisas till våra säkerhetsdatablad.

---

Version 2 2008.06

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat.